



Gorilla Colors

Revestimiento Edición Zafiro

Pintura Fachadas, Paredes y Techos

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de Fachadas de gran Resistencia y Durabilidad. Pintura de altas prestaciones indicada para Exterior e Interior. Ideal en superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios donde se requiera máxima resistencia a los agentes atmosféricos.

Pintura transpirable de altas prestaciones con conservante antimoho, resistencia y durabilidad.

Con conservantes antimoho para evitar la formación de moho y algas (fungicida/Algicida).

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Blanco Total y alta opacidad
- Máxima resistencia a los agentes atmosféricos
- Reducción de reflejos. Gracias a su acabado extra mate.
- No Arde, es autoextingible
- Totalmente transpirable. Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte
- Bajo en COV's reduciendo el riesgo de aparición de alergias
- Buena adherencia en soportes minerales
- Fácil aplicación gracias a su rodilleabilidad y pulverización
- Efecto antisalpicado y anticarbonatación
- Resistencia a la decoloración y grietas
- Resiste al descuelgue y al deterioro microbiano. Previene la baba de Caracol



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco o Colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,4 - 1,6 g/cm ³
Viscosidad (UNE-EN ISO 3219)	4500 – 8000 mPa.s
Rendimiento	10-12 m ² /litro
Tiempo de Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30-60 minutos (dependiendo de la temperatura y la humedad)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	5 - 6 horas.
Acabado (UNE-EN ISO 2813 / UNE-EN 13300)	Mate
Tintable	Totalmente Tintable
PH:	7-9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento:	Entre 5°C y 35°C

CONTACTO

<https://gorilla-colors-com>

LOCALIZACIÓN

Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Revestimiento Edición Zafiro

Pintura Fachadas, Paredes y Techos

PREPARACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y cualquier tipo de contaminante. En caso de superficies previamente pintadas, se deben eliminar las capas de pintura sueltas o descascaradas.

Para lograr una buena consolidación del soporte, o cuando se aplique sobre capas de pintura al temple, cola o cal, así como en superficies de las cuales estas capas se hayan retirado previamente, se sugiere emplear una capa inicial de nuestro [fijador Premium Fix](#). Esto evitará rechupadas, mejorará la adherencia al soporte y necesitará menos pintura para dejarlo acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar muy bien antes de usar.

Dilución: Si es necesario, se puede diluir con agua hasta un máximo del 10% de su volumen para la primera mano, en siguientes manos diluir con un 5% o al uso.

Aplicación: La pintura se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, diluyendo adecuadamente. Se recomienda aplicar dos o tres capas para obtener una cobertura uniforme y duradera.

Cuando se trate de superficies en mal estado, es esencial llevar a cabo una preparación más completa. Se debe corregir todas las áreas deterioradas mediante la eliminación de cualquier material que no esté bien adherido o sólido. Además, se debe realizar una limpieza exhaustiva para eliminar toda la suciedad y el polvo presentes.

Limpieza: Las herramientas y equipos se pueden limpiar con agua y jabón.

CERTIFICADOS

- **Resistencia al frote húmedo:** Clase 2 – Muy lavable (UNE-EN ISO 11998 / UNE-EN 13300) "Resiste el frote diario y se limpia fácilmente, alargando la vida útil de la pintura."
- **Poder cubriente:** Clase 2 (98 %) (UNE-EN ISO 6504-3 / UNE-EN 13300) "Alta opacidad: cubre la superficie con menos capas, ahorrando tiempo y pintura."
- **Permeabilidad al vapor de agua:** Clase I – (UNE-EN ISO 7783 / UNE-EN 13300) "La pared respira evitando condensaciones y desconchados."
- **Absorción de agua líquida (hidrofugación):** Clase W1 (UNE-EN 1062-3) "Protege frente a la lluvia, evitando que el agua penetre."
- **Reacción al fuego:** Clasificación B-s1,d0 (UNE-EN 13501-1) "Aporta seguridad en caso de incendio, cumpliendo normativa para espacios públicos."
- **Permeabilidad al CO₂:** Sd ≥ 50 m (UNE-EN 1062-6) "*Forma una barrera protectora frente a la carbonatación del hormigón, alargando la vida útil de la fachada.*"
- **Resistencia a la intemperie (envejecimiento acelerado):** (UNE-EN ISO 2810) "*Mantiene el color y el acabado frente al sol, la lluvia.*"

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en nuestra experiencia y conocimiento técnico.

Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.

No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.