



Gorilla Colors

Pistas Deportivas Edición Ambar

Pintura para Pavimentos

DESCRIPCIÓN

Pintura especial para suelos y pistas deportivas a base de resinas acrílicas. Acabado duro, flexible y de Máxima resistencia a la intemperie. Con promotor de Adherencia incluido.

Ideal para el pintado y protección de superficies en instalaciones deportivas: pistas de tenis, frontones o cualquier superficie de hormigón.

Tanto en paredes como en suelos.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Alta cubrición y adherencia. (Preparar soportes con antelación)
- Bajo olor, Acabado liso y uniforme
- Resistente al impacto y a la intemperie.
- No se agrieta
- Con conservante anti moho
- Totalmente transpirable. Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte
- Buena flexibilidad y secado rápido
- Resistencia a la decoloración
- Versatilidad de superficies.
- Facilidad de limpieza de útiles y herramientas.
- Respetuoso con el medio ambiente
- Buena cubrición de imperfecciones leves
- Secado sin deformación. Se seca sin encogerse ni deformarse, lo que contribuye a mantener la integridad de la superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución	Agua
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco, Rojo Tenis, Verde frontón y Azules
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,28 - 1,4 g/cm ³
Viscosidad (UNE-EN ISO 3219)	4500 – 6000 mPa.s
Rendimiento	7-12 m ² /litro
Tiempo de Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30-60 minutos (dependiendo de la temperatura y la humedad)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	5 - 6 horas.
Acabado (UNE-EN ISO 2813 / UNE-EN 13300)	Semi Mate
Tintable	Totalmente Tintable
PH:	7-9
Vida útil	2 años en condiciones adecuadas de almacenamiento
Almacenamiento:	Entre 5°C y 35°C

CONTACTO

<https://gorilla-colors-com>

LOCALIZACIÓN

Carretera a San Martín de la Vega. km 0,500 Pinto 28320

Pistas Deportivas

PREPARACIÓN

La superficie debe estar lijada, limpia, seca, sin grasa, salitres, pintura vieja o en mal estado.

Es fundamental regular la porosidad del soporte para favorecer la penetración y anclaje de la pintura. Se suele utilizar métodos mecánicos, tales como fresado o granallado. También con tratamiento químico asegurándose de eliminar restos con abundante agua.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad, es recomendable una primera capa de Fondo fijador Premium Fix.

En caso de aplicar sobre otra pintura de suelos, asegurarse de su compatibilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar muy bien antes de usar.

Dilución: Si es necesario, se puede diluir con agua hasta un máximo del 10% de su volumen para la primera mano, en siguientes manos diluir con un 5% o al uso.

Aplicación: La pintura se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, diluyendo adecuadamente. Se recomienda aplicar dos o tres capas para obtener una cobertura uniforme y duradera.

Cuando se trate de superficies en mal estado, es esencial llevar a cabo una preparación más completa. Se debe corregir todas las áreas deterioradas mediante la eliminación de cualquier material que no esté bien adherido o sólido. Además, se debe realizar una limpieza exhaustiva para eliminar toda la suciedad y el polvo presente.

CERTIFICADOS

Propiedades mecánicas y resistencia

- **Adherencia:** Clase 1 (UNE-EN ISO 2409 / UNE-EN ISO 4624)
"Asegura una fijación excelente sobre hormigón y asfalto, evitando desprendimientos."
- **Resistencia a la abrasión:** Ensayo Taber (UNE-EN ISO 7784-2)
"Alta resistencia al desgaste por pisadas, ruedas y arrastre de material deportivo."
- **Dureza de película:** Ensayo lápiz (UNE-EN ISO 15184)
"Película resistente a rayados y golpes."

Resistencia exterior y durabilidad

- **Permeabilidad al vapor de agua:** Clase II – media (UNE-EN ISO 7783)
"Permite que el pavimento transpire, evitando ampollas y desprendimientos."
- **Absorción de agua líquida:** Clase W2 – media (UNE-EN 1062-3)
"Protege frente al agua de lluvia y riego."
- **Resistencia a la intemperie:** Ensayo de envejecimiento acelerado (UNE-EN ISO 2810)
"Mantiene color y elasticidad bajo exposición solar y humedad."

Seguridad y confort

- **Antideslizamiento:** Clase 3 (RD 173/2010, UNE-ENV 12633)
"Superficie segura, evita resbalones incluso en condiciones húmedas."
- **Coeficiente de fricción (tenis/pádel):** ITF (International Tennis Federation) Court Pace Classification → Clase 3 según tipo de pista.
"Cumple requisitos internacionales para competiciones deportivas."
- **Reacción al fuego:** Clasificación B-s1,d0 (UNE-EN 13501-1)
"Contribuye a la seguridad en instalaciones deportivas cubiertas."

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica si es necesario.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente.
- Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Cumpla con las normativas legales de su región. Contribuya a preservar el entorno natural, evite desechar residuos en el sistema de alcantarillado y en su lugar, colóquelos en el centro de reciclaje más conveniente. Estime la cantidad de producto requerida para prevenir excesos y gastos innecesarios. Almacene adecuadamente los excedentes para futuras aplicaciones. La reutilización de pintura constituye una manera altamente eficaz de reducir el impacto ambiental.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

AVISO LEGAL

El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico.

Nuestras Fichas técnicas son conforme a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora.

No somos responsables en ningún caso de su manipulación/aplicación. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno.